(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-163266

(43)公開日 平成10年(1998)6月19日

(51) Int.Cl.6

H01L 21/60

識別記号

311

321

FΙ

H01L 21/60

311S

321Y

審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顯平8-321366

平成8年(1996)12月2日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 貞方 徹

長崎県諫早市津久葉町1883番43 ソニー長


崎株式会社内

(54) 【発明の名称】 フリップチップ I Cおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 バンプに対して針立てを行うことなく検査を 行え、かつウエハが異なっても同一の検査治具を用いて 検査が行えるようにする。

【解決手段】 半導体基板14上に形成された電極4に 金属膜18を通じて接続されたバンプ112を備え、表面がポリイミドから成る第2保護膜20によって被覆されている。そして、第2保護膜20には、電極4とバンプ112との間の箇所で、金属膜18の表面の少なくとも一部を露出させる開口8が形成されている(図1の(H))。したがって、バンプ112を形成した後のフリップチップIC2の検査においては、バンプ112に針立てすることなく、開口8を通じてプローブ114の 先端を金属膜18の表面に接触させることで電気特性の検査を行える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基体上に形成された電極に金属膜 を通じて接続されたバンプを備え、表面が保護膜により 被覆されたフリップチップICにおいて、

前記保護膜には、前記金属膜の表面の少なくとも一部を 露出させる開口が形成されている、

ことを特徴とするフリップチップIC。

【請求項2】 前記金属膜はクローム、銅、金から成る 多層膜であることを特徴とする請求項1記載のフリップ チップIC。

【請求項3】 前記金属膜はアルミニウムまたはアルミ ニウム合金であることを特徴とする請求項1記載のフリ ップチップIC。

【請求項4】 電極の箇所を除いて表面がウエハ保護膜 により被覆された半導体基体を用意し、

前記電極の箇所を除いて前記ウエハ保護膜の上に第1保 護膜を形成するステップと、

前記電極に電気的に接続された金属膜を、前記電極から バンプ形成箇所まで、前記第1保護膜の上に延設するス テップと、

前記金属膜表面の一部と前記金属膜表面の前記バンプ形 成箇所とを除いて、前記第1保護膜および前記金属膜の 上に第2保護膜を形成するステップと、

前記金属膜に電気的に接続された半田層を前記バンプ形 成箇所に形成するステップと、

前記半田層を加熱して球状のバンプを形成するステップ

を含むことを特徴とするフリップチップICの製造方

多層膜であることを特徴とする請求項4記載のフリップ チップ I Cの製造方法。

【請求項6】 前記金属膜はアルミニウムまたはアルミ ニウム合金であることを特徴とする請求項4記載のフリ ップチップICの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置および その製造方法に関し、特にフリップチップICおよびそ の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】携帯用電子機器に代表されるように電子 機器に対する小型化の要求は強く、印刷配線基板に搭載 する部品の実装密度をいかにして高めるかが大きな技術 的課題となっている。実装密度を高める1つの手法とし て、フリップチップICの利用がある。図4はこのフリ ップチップICの一例を示す部分斜視図である。この図 に示すように、フリップチップICは、半導体基板10 2 (ウエハともいう) 上に、ICを構成する回路素子な どに電気的に接続された電極104を形成し、その上に 50 くなり、正しい検査結果が得られなくなる。したがっ

層間絶縁層、表面保護層、金属膜106(BLM膜)を 積層して、金属膜106の露出部に電極パッド108、 110を形成し、その上にバンプ112と呼ばれる半田 などから成る球状の突起を形成したものである。フリッ プチップ I Cを印刷配線基板に実装する際は、バンプ1 12の位置が印刷配線基板上のランド電極に一致するよ うにフリップチップICを配置し、バンプ112を加熱 して溶融させ、そして凝固させる。これによりフリップ チップICは印刷配線基板に対して電気的に接続され、 10 また印刷配線基板に機械的に取り付けられる。したがっ て、フリップチップICはリード線を用いることなく印 刷配線基板に接続でき、実装密度を高める上で有利であ

【0003】さらに、最近では、ICの大規模に伴い、 1つの I Cに多数のバンプを形成する必要が生じてきて いる。この要求を満たすため、半導体基板に形成した通 常の電極104からリードによって引き出した位置に電 極パッドを形成する構成や、電極104の配列から外れ た位置に電極パッドを形成する構成が採用されている。 20 図3に示した電極パッド108は前者の例であり、エリ ア化された電極パッドと呼ばれ、電極パッド110は後 者の例であり、再配置した電極パッドと呼ばれている。 ところで、フリップチップICのようなベアーチップで は、その製造過程で特性の検査を行う必要があり、通 常、少なくともウエハ加工後のウエハに対して電極10 4に針立てして検査が行われ、さらにバンプ形成後もバ ンプ112に針立てして検査が行われる。

【0004】しかし、これらの検査には次のような問題 がある。すなわち、バンプ112に針立てする際、図5 【請求項5】 前記金属膜はクローム、銅、金から成る 30 のバンプ112周辺の断面側面図に示すように、バンプ 112の頂部にプローブ114(針)を押圧して電気的 導通を図る結果、バンプ112の頂部が潰れたり、ある いはへこんでしまい、損壊116が生じる場合が多々あ る。そして、このような損壊116の発生により、バン プ112の一部が欠落する場合があり、その結果生じた バンプ片がプローブ114先端に付着した状態で他のバ ンプ112に対して針立てを行うと、他のバンプ112 を破損したり、付着したバンプ片が落下して半田ブリッ ジによるショートが発生することがある。そこで、従来 40 は定期的にプローブ114を清掃してこのような付着し たバンプ片を除去しており、その結果、作業工数が増大 し、またプローブ清掃の間、検査を行えないので製造効 率の低下を招いている。

> 【0005】また、バンプ112に損壊116が生じる と、フリップチップICを印刷配線基板に実装する際 に、良好な接合を妨げる要因となるので、損壊116の 程度を一定水準以下に抑える必要がある。しかし、損壊 116を小さくするためにプローブ114のバンプ11 2に対する接触圧力を弱くし過ぎると、接触抵抗が大き

て、接触圧力の厳密な管理が必要であり、針立てには特別の技術が必要となっている。そして、接触圧力の管理が不十分な場合には、的確な検査を行えず、結局歩留りの低下を招いてしまう。さらに、フリップチップICを印刷配線基板に取り付ける際、バンプ112の高さがある程度揃っていないと、電極パッドとランド電極との接合が良好に行えない場合があるため、従来は、バンプ112に対する針立てを行った後、バンプ112の高さを測定して損壊116の程度を管理しており、その結果、製造工数の増大を招いている。

【0006】また、ウエハ加工後のウエハ検査におい て、電極104に針立てする際に用いるプローブと、バ ンプ112に針立てする際の用いるプローブとは異なっ たものが用いられている。すなわち、バンプ112に針 立てする際に用いるプローブとしては、バンプ112の 損壊116を抑えるため、先端部があまり鋭くないもの が用いられている。また、電極104やバンプ112に 針立てして検査を行う場合、図6の斜視図に示すような プローブカード118と呼ばれる治具が用いられる。こ れは樹脂製の基板120に開口122を設け、開口12 20 2の周縁に弾性を備えた導体から成るプローブ114を 下方に望ませて配置列したものである。各プローブ11 4は、基板120の一辺に配列された端子124にパタ ーンにより電気的に接続されている。そして、プローブ 114の数とプローブ114の先端の位置は、検査対象 のウエハに形成される回路が違えば、すなわち半導体装 置が違えば、異なったものとなるので、プローブカード 118は半導体装置ごとに異なったものを用意する必要 がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その課題は、バンプ112に対して針立てを行うことなく検査を行え、かつウエハが異なっても同一の検査治具を用いることができるフリップチップICおよびその製造方法を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するため、半導体基体上に形成された電極に金属膜を通じて接続されたバンプを備え、表面が保護膜により被覆されたフリップチップICにおいて、前記保護膜には、前記金属膜の表面の少なくとも一部を露出させる開口が形成されていることを特徴とする。

【0009】また、本発明は、電極の箇所を除いて表面がウエハ保護膜により被覆された半導体基体を用意し、前記電極の箇所を除いて前記ウエハ保護膜の上に第1保護膜を形成するステップと、前記電極に電気的に接続された金属膜を、前記電極からバンプ形成箇所まで、前記第1保護膜の上に延設するステップと、前記金属膜表面の一部と前記金属膜表面の前記バンプ形成箇所とを除い

て、前記第1保護膜および前記金属膜の上に第2保護膜を形成するステップと、前記金属膜に電気的に接続された半田層を前記バンプ形成箇所に形成するステップと、前記半田層を加熱して球状のバンプを形成するステップとを含むことを特徴とする。

【0010】本発明のフリップチップICでは、上記開口を通じて金属膜の表面に針立てして検査を行う。また、本発明のフリップチップICの製造方法では、電極の箇所を除いて表面がウエハ保護膜により被覆された半30 導体基体を用意し、前記電極の箇所を除いて前記ウエハ保護膜の上に第1保護膜を形成し、前記電極に電気的に接続された金属膜を、前記電極からバンプ形成箇所まで、前記第1保護膜の上に延設し、前記金属膜表面の一部と前記金属膜表面の前記バンプ形成箇所とを除いて、前記第1保護膜および前記金属膜の上に第2保護膜を形成し、前記金属膜に電気的に接続された半田層を前記バンプ形成箇所に形成し、前記半田層を加熱して球状のバンプを形成する。

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を実施例 にもとづき図面を参照して説明する。図1、図2は本発

[0011]

明によるフリップチップICの製造方法の一実施例を示 す工程図であり、各工程におけるウエハの状態を側断面 により示したものである。図1は最初の4つの工程を示 し、図2は残りの工程を示している。図3は、本発明に よるフリップチップICの製造方法の一実施例を示すフ ローチャートである。以下では、これらの図を参照して 本発明のフリップチップICの一例について説明し、ま た、本発明のフリップチップICの一実施例について説 明する。本実施例のフリップチップIC2は、図2の (H) に示したように、半導体基板(本発明に係る半導 体基体であり、ウエハともいう)上に形成された電極4 に金属膜18(BLM膜)を通じて接続されたバンプ1 12を備え、表面がポリイミドから成る第1保護膜6に よって被覆されている。そして、第1保護膜6には、電 極4とバンプ112との間の箇所で、金属膜の表面の少 なくとも一部を露出させる開口8が形成されている。 し たがって、図2の(I)に示すように、バンプ112を

【0012】その結果、バンプ112の損壊は起り得ず、バンプ片がプローブ114に付着することがないので、プローブ114の清掃は不要となり、製造工数を削減できる。また、プローブ114の清掃が不要であることから、清掃のために検査を中断する必要がなく、製造効率の向上を実現できる。さらに、プローブ114はバンブ112に対して針立てしないので、プローブ114

形成した後のフリップチップIC2の検査においては、

ローブ114の先端を金属膜18の表面に接触させるこ

40 バンプ112に針立てすることなく、開口8を通じてプ

とで電気特性の検査を行える。

る。また、接触圧力の管理が不十分であることに伴う歩 留りの低下もなくなる。そして、バンプ片が付着したプ ローブで検査を行うことに伴うバンプの破損や、半田ブ リッジ発生の問題は解消する。また、針立てを行った後 にバンプ112の高さを測定管理する工程は不要となる ので、製造工数を削減できる。そして、バンプ112に 対して針立てをしないので、針立てを行う箇所によりプ ローブ114先端の鋭さを変える必要がなく、同一のプ ローブ114を用いて検査を行える。また、開口8は、 ができるので、半導体装置間で開口8の位置を共通化す ることが容易であり、それによって半導体装置が変って も、したがってウエハが変っても同一のプローブカード を用いて検査を行うことができる。

【0013】次に、本発明のフリップチップICの製造 方法の一実施例について説明する。まず、図1の(A) に示すように、表面にIC形成層10、およびその上の アルミニウムから成る電極4が形成され、さらにその上 にポリイミドの薄膜などのウエハ保護膜12が被着され た、シリコンの半導体基板14(本発明に係る半導体基 20 体)を用意する。この半導体基板14に対して、以下に 説明するバンプを形成するための工程(バンププロセ ス)の前に、ペレットチェックとして、電極4にプロー ブ114を当て、すなわち針立てして電気特性の検査を 行う(ステップS1)。その後、図1の(B)に示すよ うに、電極4の箇所を除いてウエハ保護膜12の上全面 にポリイミドなどの第1保護膜6をパターンニングして 形成する(ステップS2)。つづいて、図1の(C)に 示すように、電極4からバンプ形成箇所16までに亘っ て延設する(ステップS3)。この金属膜18は、例え ばクローム、銅、金を順次スパッタリングして形成す る。金属膜18はBLM膜(Ball Limitti ng Metal)とも呼ばれている。

【0014】次に、図1の(D)に示すように金属膜1 8の表面の一部と金属膜表面のバンプ形成箇所16とを 除いて、第1保護膜6および金属膜18の上に、ポリイ ミドなどの第2保護膜20を全面に、パターンニングし て形成する(ステップS4)。これにより、バンプ形成 箇所16と共に、本実施例では電極4とバンプ形成箇所 40 がなく、同一のプローブを用いて検査を行える。また、 16の間のやや電極4寄りの箇所に、金属膜18を露出 させる開口8が形成される。

【0015】その後、図2の(E)に示すように、バン プ形成箇所16を除いて、厚膜レジスト22をパターン ニングし (ステップS5)、図2の (F) に示すよう に、半田(鉛・スズ)を蒸着することで半田層24を形 成する(ステップS6)。そして、厚膜レジスト22お よびその上の半田層24を除去することで(ステップS 7)、半導体基板14は図2の(G)の状態となる。つ づいて、ウエットバックを行うため、半導体基板14を 50 膜を、前記電極からバンプ形成箇所まで、前記第1保護

加熱炉に入れ、加熱して半田層24を溶融させると(ス テップS8)、図2の(H)に示すように、半田層24 は球状となりバンプ112が形成される。そして、図2 の(I)に示すように、プローブカードのプローブ11 4を上記開口8を通じて金属膜18の表面に針立てして 電気的導通を図り、半導体基板14に対して電気特定の 検査を行う(ステップS9)。

【0016】このフリップチップIC2の製造方法で は、第2保護膜20を形成する工程で、金属膜18の表 電極4とバンプ112との間の任意の位置に設けること 10 面の一部を露出するよう図るのみでよく、他の工程で用 いるマスクも変更することなく、フリップチップIC2 を製造することができる。したがって、従来方法に比べ コストアップの要因もない。なお、上記実施例では、金 属膜18はクローム、銅、金から成る多層膜としたが、 これに代えて、アルミニウムを用いたり、あるいはA1 -Si系合金やAl-Si-Cu系合金やなどのアルミ ニウム合金を用いることも可能である。また、半田層 2 4の形成方法としては、上記実施例のように半田蒸着法 以外にも、電解メッキ法、Au-Stud Bump法 (金スタッド・バンプ法) などを用いることも可能であ

[0017]

【発明の効果】以上説明したように本発明では、バンプ に針立てすることなく、保護膜に形成された開口を通じ て金属膜の表面に針立てして検査を行える。その結果、 バンプの損壊は起り得ず、バンプ片がプローブに付着す ることがないので、プローブの清掃は不要となり、製造 工数を削減できる。また、プローブの清掃が不要である ことから、清掃のために検査を中断する必要がなく、製 て金属膜18をスパッタリングおよびパターンニングし 30 造効率の向上を実現できる。さらに、プローブはバンプ に対して針立てしないので、プローブの接触圧力の管理 が容易となり、特別な技術も不要となる。また、接触圧 力の管理が不十分であることに伴う歩留りの低下もなく なる。そして、バンプ片が付着したプローブで検査を行 うことに伴うバンプの破損や、半田ブリッジ発生の問題 は解消する。また、針立てを行った後にバンプの高さを 測定管理する工程は不要となるので、製造工数を削減で きる。そして、バンプに対して針立てをしないので、針 立てを行う箇所によりプローブ先端の鋭さを変える必要 開口は、電極とバンプとの間の任意の位置に設けること ができるので、半導体装置間で開口の位置を共通化する ことが容易であり、それによって半導体装置が変って も、したがってウエハが変っても同一のプローブカード を用いて検査を行うことができる。

> 【0018】また、本発明では、電極の箇所を除いて表 面がウエハ保護膜により被覆された半導体基体を用意 し、前記電極の箇所を除いて前記ウエハ保護膜の上に第 1保護膜を形成し、前記電極に電気的に接続された金属

膜の上に延設し、前記金属膜表面の一部と前記金属膜表 面の前記バンプ形成箇所とを除いて、前記第1保護膜お よび前記金属膜の上に第2保護膜を形成し、前記金属膜 に電気的に接続された半田層を前記バンプ形成箇所に形 成し、前記半田層を加熱して球状のバンプを形成する。 したがって、このフリップICの製造方法では、第2保 護膜を形成する工程で、金属膜の表面の一部を露出する よう図るのみでよく、他の工程で用いるマスクも変更す

ることなく、フリップチップICを製造することができ

【図面の簡単な説明】

ない。

【図1】本発明によるフリップチップICの製造方法の 一実施例を示す工程図である。

【図2】本発明によるフリップチップICの製造方法の 一実施例を示す工程図である。

【図3】本発明によるフリップチップICの製造方法の

一実施例を示すフローチャートである。

【図4】フリップチップICの一例を示す部分斜視図で


【図5】バンプ周辺の断面側面図である。

【図6】プローブカードを示す斜視図である。


【符号の説明】

2……フリップチップIC、4……電極、6……第1保 護膜、8……開口、10……IC形成層、12……ウエ ハ保護膜、14……半導体基板、16……バンプ形成箇 る。したがって、従来方法に比べコストアップの要因も 10 所、18……金属膜、20……第2保護膜、22……厚 膜レジスト、24……半田層、102……半導体基板、 104……電極、106……金属膜、108……電極パ ッド、110 ……電極パッド、112 ……バンプ、11 4……プローブ、116……損壊、118……プローブ カード、120……基板、122……開口、124…… 端子。


【図1】




【図5】




【図3】



【図2】



【図6】



【図4】

